

Chemická vinylesterová malta FIS VS

Upevnění za pomoci chemické malty pro menší aplikace.

PŘEHLED



FIS VS 300 T
chemická vinylesterová
hybridní malta, bez obsahu
styrénu



FIS VS 150 C chemická
vinylesterová hybridní
malta, bez obsahu styrenu,
statický směšovač
a adapter na vytlačení
malty



FIS VS 100 P
chemická vinyleste-
rová hybridní malta, bez
obsahu styrénu



FIS VW 300 T
ZIMNÍ hybridní
chemická malta
bez obsahu styrénu

Certifikováno pro:

- Beton bez trhlin
- plné cihly
- vápenopiskové plné cihly
- plné bloky z lehčeného betonu
- pórobeton
- svisle děrované cihly
- vápenopiskové děrované tvárnice
- dutinové tvárnice
- pórovitý lehčený beton



FIS S statický
směšovač

POPIS

- FIS VS 100 P je vybavena šroubovacím pístem a je vytlačována ručně.
- FIS VS 150 C a FIS VS 300 T lze vytlačovat pomocí aplikační pistole na silikony.

Výhody/přínosy

- Vysoce účinná hybridní malta pro nejvyšší zatížení téměř ve všech stavebních materiálech.

- Delší doba zpracování pro jednoduchou montáž a pro vyšší teploty okolí.
- Bohaté příslušenství pro nejrůznější typy použití.
- Používání aplikační pistole pro tmely šetří peníze (FIS VS 150 C a FIS VS 300 T).

Příslušenství / garantovaná zatížení

- **Pro kotvení do betonu viz str. 69.**
- **Pro kotvení do zdiva viz str. 75.**
- **Pro kotvení do pórobetonu viz str. 78.**

MONTÁŽ

Tipy pro montáž

- Při kotvení v plných stavebních materiálech je nutné důkladně vyčistit vyvrtané díry.

TECHNICKÉ ÚDAJE

typ	katalogové číslo	ETA	obsah	verze	doba skladování měsíce	počet kusů v balení
FIS VS 300 T	51058		1 kartuše 300ml + 2 statické směšovače		18	12
FIS VW 300 T	507795		1 kartuše 300 ml + 2 stat. směšovače	zimní	18	6
FIS VS 150 C	43998		1 kartuše 150ml + 2 statické směšovače		18	6
FIS VS 150 C Set	45303		1 kartuše 150ml + 6 statických směšovačů + 6 injekčních kotevních síték FIS H 16 x 80		18	6
FIS VS 100 P	92763		1 kartuše 100 ml + 2 statické směšovače		18	6
FIS S	61223		10 statických směšovačů	-	-	10

DOBA VYTVRZENÍ

Doba zpracování a vytvrzení chemické malty fischer FIS VS

teplota kartuše (malta)	doba zpracování	teplota kotevního podkladu	doba vytvrzení
± 0°C – + 5°C		± 0°C – + 5°C	6 hod.
+ 5°C – + 10°C	20 min.	+ 5°C – + 10°C	3 hod.
+ 10°C – + 20°C	10 min.	+ 10°C – + 20°C	2 hod.
+ 20°C – + 30°C	6 min.	+ 20°C – + 30°C	60 min.
+ 30°C – + 40°C	4 min.	+ 30°C – + 40°C	30 min.

Výše uvedené časy platí od okamžiku kontaktu mezi pryskyřicí a tvrdící přísadou ve statickém směšovači. Pro montáž musí být teplota kartuše alespoň +5°C. Pokud se pracuje s přestávkami, je nutné směšovač vyměnit.

POŽÁRNÍ ODOLNOST

KOTEV A HMOŽDINEK
viz str. 23 - 28.

KOROZE

Vše o korozi a jak se jí vyvarovat
viz str. 33.