

# BALTECH ŘEDIDLA DO NÁTĚROVÝCH HMOT

Stránka číslo: 01

**Složení a charakteristika**

Ředidla jsou technická rozpouštědla nebo jejich směsi. Složení ředidel je informativní. Mohou obsahovat ještě další komponenty.

Ředidla jsou určena k dodatečné úpravě (ředění) nátěrových hmot pro jednotlivé způsoby nanášení a pro čištění aplikačního zařízení. Doporučené použití je uvedeno na etiketách jednotlivých výrobků. V katalogovém listu ředidel jsou uvedeny pouze rámcové informace o vhodnosti ředidla pro technologii nanášení a někde jako příklad nátěrová hmota.

**BALTECH C6000**

<b>Složení</b>	Směs organických rozpouštědel (toluen, butylacetát, aceton, butan-1-ol, methylacetát, ethanol).
<b>Použití</b>	K ředění nitrocelulóзовých nátěrových hmot např. C1037 a C1038, určených k nanášení stříkáním či natíráním. Pro aplikaci stříkáním je ředidlo určeno pouze pro profesionální a průmyslové použití.
<b>Hustota</b>	850 - 870 kg/m <sup>3</sup>
<b>TOC</b>	0,83 kg/kg
Hořlavá kapalina I.třídy nebezpečnosti dle ČSN 65 0201.	

**BALTECH C6000/4**

<b>Složení</b>	Směs organických rozpouštědel (toluen, methylacetát).
<b>Použití</b>	K mytí a odmašťování technologických zařízení, pracovních pomůcek apod., určeno pouze pro profesionální a průmyslové použití.
<b>Hustota</b>	ca 880 kg/m <sup>3</sup>
<b>TOC</b>	0,74 kg/kg
Hořlavá kapalina I.třídy nebezpečnosti dle ČSN 65 0201.	

**BALTECH C6000/5**

<b>Složení</b>	Směs organických rozpouštědel (toluen, aceton, butan-1-ol, methylacetát, ethanol).
<b>Použití</b>	K přípravným technologickým operacím, určeno pouze pro profesionální a průmyslové použití.
<b>Hustota</b>	max. 850 kg/m <sup>3</sup>
<b>TOC</b>	0,80 kg/kg
Hořlavá kapalina I.třídy nebezpečnosti dle ČSN 65 0201.	

**BALTECH C6050**

<b>Složení</b>	Směs organických rozpouštědel (toluen, aceton, butan-1-ol, ethylacetát).
<b>Použití</b>	K ředění nátěrových hmot, určeno pouze pro profesionální a průmyslové použití.
<b>Hustota</b>	ca 845 kg/m <sup>3</sup>
<b>TOC</b>	0,77 kg/kg
Hořlavá kapalina I.třídy nebezpečnosti dle ČSN 65 0201.	

**BALTECH C6600**

<b>Složení</b>	Směs organických rozpouštědel (butylacetát, xylen, butan-1-ol, toluen).
<b>Použití</b>	Univerzální ředidlo určené k ředění syntetických, nitrocelulóзовých a epoxidových nátěrových hmot, vyráběných společností BAL TELURIA, s.r.o.
<b>Hustota</b>	ca 860 kg/m <sup>3</sup>
<b>TOC</b>	0,91 kg/kg
Hořlavá kapalina I.třídy nebezpečnosti dle ČSN 65 0201.	

**BALTECH S6001**

<b>Složení</b>	Směs organických rozpouštědel (xylen a ethanol).
<b>Použití</b>	K ředění syntetických nátěrových hmot na vzduchu schnoucích, nanášených stříkáním, pokud není výslovně předepsáno jiné ředidlo.
<b>Hustota</b>	ca 855 kg/m <sup>3</sup>
<b>TOC</b>	0,80 kg/kg
Hořlavá kapalina I.třídy nebezpečnosti dle ČSN 65 0201.	

# BALTECH ŘEDIDLA DO NÁTĚROVÝCH HMOT

Stránka číslo: 02

## BALTECH S6001 PROFI

<b>Složení</b>	Směs organických rozpouštědel (uhlovodíky, C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromatické (2-25 %) a toluen).
<b>Použití</b>	K ředění syntetických nátěrových hmot na vzduchu schnoucích, nanášených stříkáním, pokud není výslovně předepsáno jiné ředidlo.
<b>Hustota</b>	ca 820 kg/m <sup>3</sup>
<b>TOC</b>	0,89 kg/kg
Hořlavá kapalina I.třídy nebezpečnosti dle ČSN 65 0201.	

## BALTECH S6003

<b>Složení</b>	Směs organických rozpouštědel (xylen a butan-1-ol).
<b>Použití</b>	K ředění syntetických nátěrových hmot vypalovacích nebo elektroizolačních, např. S1903, S1942, pokud není výslovně předepsáno jiné ředidlo.
<b>Hustota</b>	ca 852 kg/m <sup>3</sup>
<b>TOC</b>	0,87 kg/kg
Hořlavá kapalina II.třídy nebezpečnosti dle ČSN 65 0201.	
<b>Pozn.:</b> tento výrobek (celní nomenklatura 2707 30 00) nesmí být použit na pohon motorů.	

## BALTECH S6005

<b>Složení</b>	Xylen – směs izomerů.
<b>Použití</b>	K ředění syntetických nátěrových hmot nanášených stříkáním nebo máčením, pokud není výslovně předepsáno jiné ředidlo.
<b>Hustota</b>	ca 862 kg/m <sup>3</sup>
<b>TOC</b>	0,91 kg/kg
Hořlavá kapalina II.třídy nebezpečnosti dle ČSN 65 0201.	
<b>Pozn.:</b> tento výrobek (celní nomenklatura 2707 30 00) nesmí být použit na pohon motorů.	

## BALTECH S6006

<b>Složení</b>	Směs organických rozpouštědel (uhlovodíky, C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromatické (2-25 %) a xylen).
<b>Použití</b>	K ředění olejových a syntetických nátěrových hmot na vzduchu schnoucích, nanášených štětcem, válečkem, máčením, pokud není výslovně předepsáno jiné ředidlo.
<b>Hustota</b>	ca 795 kg/m <sup>3</sup>
<b>TOC</b>	0,87 kg/kg
Hořlavá kapalina II.třídy nebezpečnosti dle ČSN 65 0201.	

## BALTECH S6022

<b>Složení</b>	Směs organických rozpouštědel (2-butoxyethan-1-ol a butan-1-ol).
<b>Použití</b>	Ředidlo pro průmyslové použití.
<b>Hustota</b>	890 - 900 kg/m <sup>3</sup>
<b>TOC</b>	0,62 kg/kg
Hořlavá kapalina II.třídy nebezpečnosti dle ČSN 65 0201.	

## BALTECH S6300

<b>Složení</b>	Směs organických rozpouštědel (xylen, butylacetát, 2-butoxyethanol a butan-1-ol).
<b>Použití</b>	K ředění epoxidových nátěrových hmot dvousložkových, pokud není výslovně předepsáno jiné ředidlo.
<b>Hustota</b>	ca 854 kg/m <sup>3</sup>
<b>TOC</b>	0,75 kg/kg
Hořlavá kapalina II.třídy nebezpečnosti dle ČSN 65 0201.	

## BALTECH S6904

<b>Složení</b>	Směs organických rozpouštědel (xylen a butan-1-ol).
<b>Použití</b>	K ředění impregnačních laků, určených pro aplikaci, např. S1903, S1942, pokud není výslovně předepsáno jiné ředidlo.
<b>Hustota</b>	ca 85 kg/m <sup>3</sup>
<b>TOC</b>	0,84 kg/kg
Hořlavá kapalina II.třídy nebezpečnosti dle ČSN 65 0201.	

# BALTECH ŘEDIDLA DO NÁTĚROVÝCH HMOT

Stránka číslo: 03

<b>BALTECH U6003</b>	<b>Složení</b>	Směs organických rozpouštědel (xylen a 2-methoxy-1-methylethylacetát).
	<b>Použití</b>	K ředění dvousložkových polyuretanových dvousložkových nátěrových hmot, pokud není výslovně předepsáno jiné ředidlo.
	<b>Hustota</b>	ca 915 kg/m <sup>3</sup>
	<b>TOC</b>	0,73 kg/kg
	Hořlavá kapalina II.třídy nebezpečnosti dle ČSN 65 0201.	

<b>BALTECH U6003/1</b>	<b>Složení</b>	Směs organických rozpouštědel (xylen a n-butylacetát).
	<b>Použití</b>	K ředění dvousložkových polyuretanových dvousložkových nátěrových hmot, pokud není výslovně předepsáno jiné ředidlo.
	<b>Hustota</b>	ca 870 kg/m <sup>3</sup>
	<b>TOC</b>	0,79 kg/kg
	Hořlavá kapalina II.třídy nebezpečnosti dle ČSN 65 0201.	

<b>BALTECH U6004</b>	<b>Složení</b>	Směs organických rozpouštědel (xylen a 2-methoxy-1-methylethylacetát).
	<b>Použití</b>	K ředění alkyduretanových dvousložkových nátěrových hmot, pokud není výslovně předepsáno jiné ředidlo.
	<b>Hustota</b>	ca 862 kg/m <sup>3</sup>
	<b>TOC</b>	0,91 kg/kg
	Hořlavá kapalina II.třídy nebezpečnosti dle ČSN 65 0201.	

**Manipulace** Při manipulaci postupujte opatrně. Před použitím se seznamte s pokyny v bezpečnostním listu a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a předpisy. Výrobek obsahuje organická rozpouštědla. Dodržujte základní hygienická pravidla. Při používání tohoto výrobku nejzte, nepijte ani nekuřte. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Při práci používejte ochranné rukavice, ochranu očí, ochranný oděv. Zajistěte účinné větrání pracoviště.

**Skladovatelnost** Výrobek si uchovává užité vlastnosti 36 měsíců od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C.

**Balení** 400 ml; 700 ml; 4 l; 9 l

**Likvidace obalů a odpadů** Použitý, řádně vyprázdňený obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku.

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.