

Nátěr na zinkový povrch **LZ-80**

Tekutý plastový preparát pro přímé nanášení na zinek, hliník a tvrzené PVC. Výborná přilnavost a odolnost vůči mnoha chemikáliím, kyselinám a louhům. Snadná aplikace, pro vnitřní i venkovní plochy. Kromě běžného očištění pozinkovaného podkladu ometením, otřením a omytím není třeba provádět žádné jeho další předúpravy, jako je např. odstranění kyselin, louhů nebo otryskání. Nedochází ke ztrátám času zdlouhavým čekáním a ani není třeba ošetřit podklad základním nátěrem pro získání přilnavosti. Tento nátěr lze použít i na lesklé, čerstvě pozinkované plochy. U ploch se základním nebo starým nátěrem je třeba nejprve vyzkoušet jeho kvalitu a přilnavost. Nátěr nenáášet na zinkový správkový sprej LZ-10, LZ-15 nebo LZ-16. Zinkové správkové barvy LZ-08, LZ-09 a LZ-50 nechat nejprve řádně vyschnout. Tento přípravek je vynikající jako nátěr na okapy.

Balení	karton 12 x 1,0 l karton 4 x 2,5 l kbelík 5,0 l	kbelík 12,0 kg barel 30,0 kg
Forma dodání:	high-solid, kapalina, připravená k použití	
Způsob schnutí:	1-složková, schnoucí na vzduchu	
Doba schnutí:	dle tloušťky vrstvy a teploty Úplného proschnutí je docíleno až po několika dnech. Při aplikaci „mokrý na mokrý“ dodržet dostatečnou dobu odvětrání. U nalakovaných dílů je nutné věnovat zvýšenou pozornost předělům odděleným lepicí páskou, příp. způsobu pokládání dílů na sebe a jejich přepravě! Nebezpečí slepení! Provést preventivní opatření!	
Přelakovatelnost:	pouze zinkovým nátěrem LZ-80	
Spotřeba:	cca 300 g/m ² při tloušťce nátěru 80 µm	
Tloušťka vrstvy:	Min. 80 µm; pro dosažení vyšší tloušťky vrstvy nanést barvu vícekrát za sebou. Zvláště je nutné dodržet odpovídající délku doby mezischnutí a vyvarovat se vystavení nátěru extrémně kolísavým teplotám, jinak hrozí nebezpečí pavučinových trhlin.	
Zpracování:	natěrem, stříkáním, válečkem	
Rozpouštědlo:	VK-80	
Přidání ředidla:	Parametry pro nástřik nastavte tak, aby nebylo nutné produkt ředit.	
Skladovatelnost:	min. 12 měsíců	
Pokyny před použitím:	předem dobře promíchat a porovnat barevný odstín	
Podklad:	V případě potřeby očistit od zbytků olejů, tuků, vlhkosti, nečistot, prachu apod.; při menším znečištění podklad otřít ručně např. ředidlem VK-80. Dodržovat pokyny obsažené v Technickém prac. listu spol. ReiColor č. 29, odst. 2.1 až 2.6 a zároveň EN ISO 12944!	
Příprava pozinkovaného podkladu:	1,2 kg/l v závislosti na barevném odstínu	
Hustota:	kat. A/i: 600 g/l (2007), 500 g/l (2010)	
Směrnice VOC – EU limitní hodnota pro tento produkt:	Tento produkt obsahuje max. 600 g/l VOC.	
Použití:	pro vnitřní i venkovní prostředí (viz Prospekt „Odolnost vůči povětrnostním vlivům a působení světla“) hedvábný lesk, pro zvýšení lesku přidat 5% základního laku č. LZ-80.00.1111.0	
Stupeň lesku:	RAL, NCS a speciální barevné odstíny	
Barevné odstíny:	Barevné odstíny je možno dodat v různých stupních odolnosti; i bezbarvé a transparentní nátěry jsou odolné vůči působení světla a proti zežloutnutí. Odstíny barev zlatá, staré zlato, bronzová, měděná a stará měď jsou z důvodu vysokého obsahu kovových částic pouze částečně odolné vůči vlivům venkovního prostředí.	
Stálost na světle:	nad +21°C	
Bod vzplanutí:	viz Bezpečnostní list LZ-80	
Označení nebezp. a ohrožení:	RAL 9006 bílý hliník odpovídá výrobku č. LZ-80.02.9106.5.	
Důležité upozornění!	RAL 9007 šedý hliník odpovídá výrobku č. LZ-80.00.9107.5.	

TM/LZ-80 überarbeitet am: 06.08.08 rei/in / Druckdatum: 06.08.08/01-03/CZ